

Clasificación

Especificaciones AWS	Especificaciones EN
AWS A 5.28: ER80S-B2	EN ISO 21952-B: W 55 I1 1CM
AWS A5.28M: ER55S-B2	
ASME SFA 5.28: ER80S-B2	
ASME SFA 5.28M: ER55S-B2	

Descripción: Varilla TIG cobreada de baja aleación con 1.25% Cr y 0.5%Mo, para aceros resistentes a la fluencia. Análisis de la varilla conforme a la normativa AWS.

Aplicaciones: Varilla TIG cobreada de baja aleación con 1.25% Cr y 0.5%Mo, para aceros resistentes a la fluencia. Análisis de la varilla conforme a la normativa AWS. Empleada en la industria química y en el proceso de síntesis del amoníaco, en los intercambiadores de calor, calderería, tuberías y recipientes a presión con temperaturas de trabajo de hasta 550°C. También se utiliza en las plantas petroquímicas, también es adecuada para recargue y reparación de piezas de acero fundido

Materiales base a ser soldados:

ASTM		EN		Otros
A387 Gr 11&12	A200 T11	10028-2 13CrMo 4-5	(BS 1501 Gr 620&621)	
A182 F11&F12	A213 T11 & T12	10083-1 25CrMo4	(BS 1502 Gr 620)	
A217 WC6&WC11	A335 P11 & P12	10222-2 14CrMo 4-5	(BS 1503 Gr 620&621)	
A234 WP11&WP12	A335 P22	(DIN 17210 16MnCr5)	(BS 1504 Gr 621)	
A199 T11		(DIN 13CrMo 4-4)	(BS 3100 Gr B2)	
		(DIN 16CrMo 4-4)	(BS 3604 Gr 620/440)	
		(DIN 11CrMo 5-5)	(BS 3059 Gr 620/460)	

Composición química típica de la varilla (%):

C	Mn	Si	S	P	Cu	Ni	Cr	Mo
0.08	0.60	0.60	0.010	0.010	0.15	-	1.30	0.50

Propiedades mecánicas típicas:

GAS		Límite elástico	Carga de rotura	Elongación en % 5d	Energía de impacto (Charpy V)				
		Rs	Rm	A 5d	+ 20°C	0°C	-20°C	-40°C	-60°C
		(MPa)	(MPa)	%	(Julios)	(Julios)	(Julios)	(Julios)	(Julios)
I1	Tras PWHT	490	590	25	250	-	-	-	-

Recomendaciones para la soldadura: Pre calentamiento, temperatura entre pasadas de 150°C. El PWHT a 620°C durante una hora.

Datos técnicos y Posición de soldadura:

Gas: Argón 100% (EN ISO 14175)

Todas las posiciones.



Información Complementaria:

PARÁMETROS DE SOLDADURA			EMBALAJE
Diámetro Varilla (mm)	Longitud (mm)	Tipo Corriente (Polo-)	Peso Paq. (Kg)
1.2	1000	DC	5
1.6	1000	DC	5
2.0	1000	DC	5
2.4	1000	DC	5
3.2	1000	DC	5
4.0	1000	DC	5

* Tolerancia de acuerdo a la normativa EN ISO 544

**CERTIFICACIÓN
FABRICANTE**

TÜV

Materiales Complementarios:

PROCESO	PRODUCTO	CLASIFICACIÓN AWS	CLASIFICACIÓN EN
ELECTRODO SMAW	Flucode Cr1	AWS A 5.5 E8018-B2	EN ISO 3580-A: E CrMo1 B
HILO MACIZO MIG / MAG	Codemig B2 Codemig 1CrMo Codemig B2L	AWS A 5.28: ER80S-B2 AWS A 5.28: ER80S-G AWS A5.28: ER70S-B2L	EN ISO 21952-B: G 1CM EN ISO 21952-A: G CrMo1Si EN ISO 21952-B: G ACML
HILO TUBULAR FCAW	Codeflux B81T5-B2	AWS A 5.29: E81T5-B2	EN ISO 17634-A: T CrMo1
ARCO SUMERGIDO SAW	Subarc EB2	AWS A 5.23: EB2	EN ISO 24598-A: S CrMo1